



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17
90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material : **PA 6 – Regranulat unverstärkt**

Farbe : **schwarz**

Type : **60REG.01.10.ohne**

Technical Informations			
Relative Viscosity	2,8 +/- 2		
Melting Temperature	215 - 220	°C	
Dot inclusions	-	Piece/100 g	
Not cut through granules	< 0,6	%	
TiO 2 content	-	%	
Ash content	< 2,0	%	
Moisture content	< 0,4	%	
Filler content	(PO)0-5	%	

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden.