



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17

90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material : **PA 66 30 % GF Industriequalität**

Farbe : **schwarz**

Type : **66REG.01.GF30**

Eigenschaften	:	Einheit	Wert	Norm
Specific Weight + 23°C		gr/cm ²	1,35-1,37	ASTM D 792
Water Absorption (24 h/23°C)		%	1.2-1.7	ASTM D 570
Tensile Yeld Strenght		Mpa	100-110	ASTM D 638
Tensile Modulus		Mpa	150-160	ASTM D 638
Vicat Softening Point (5 kg)		°C	240-250	ASTM D 1525
Flexual Modulus		MPa	4600-5000	ASTM D 790
TensileStrenght-Elongation at Break		%	4-5	ASTM D 638
Izod Impact Strenght + 23°C (Notched)		KJ/M2	5,0-7,0	ISO 180/1A

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden.