



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17

90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material : **ABS – Regranulat**

Farbe : **schwarz**

Type : **20 / A 400**

Gut fließendes, ABS-Regranulat für den Einsatz im Spritzgussbereich.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Norm
MFR 220 °C/10,0 kg	20	g/10 min	ISO 1133
Rohdichte	1,09	g/cm ³	ISO 1183
Zugmodul (23 °C)	2400	MPa	ISO 527
Zugfestigkeit (23 °C)	42	MPa	ISO 527
Biegemodul (23 °C)	2300	MPa	ISO 527
Vicat	90	°C	ISO 306
Schlagzähigkeit (Charpy) gekerbt (23°C)	> 9,5	kJ/m ²	ISO 179-2

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden.