



Der **heiße Draht** zum Granulat

**Nico Kunststoffe GmbH**

Gewerbegebiet Süd 17  
90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: [kontakt@nico-kunststoffe.de](mailto:kontakt@nico-kunststoffe.de)

Internet: [www.nico-kunststoffe.de](http://www.nico-kunststoffe.de)

## PRODUKTINFORMATION

**Material** : Polypropylen-Copolymer-Regranulat

**Farbe** : schwarz

**Type** : 75 / R 200

<b>Eigenschaften</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>	<b>Norm</b>
MFR 230/ 2,16 kg	20-25	g/10 min.	ISO 1133
Dichte	0,920	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Feuchte	< 0,1	%	
Glührückstand	1	%	
Normbiegespannung	26 +/- 1	MPa	DIN EN ISO 178
Biege-E-Modul	1300	Mpa	
Kerbschlagzähigkeit Charpy	7	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden.