



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17

90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material : **PP-Copo-Regranulat**

Farbe : **schwarz**

Type : **75 / M 800**

Gut fließendes, PP-Copo-Regranulat für den Einsatz in Standardanwendungen im Spritzgussbereich, aber auch für andere Umformverfahren geeignet.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Norm
MFR 230 °C/2,16 kg	9	g/10 min	ISO 1133
Rohdichte	0,92	g/cm ³	ISO 1183
Zug E-Modul	1200	MPA	ISO 527-2/1A
Streckspannung	24	MPA	ISO 527-2/1A
Streckdehnung	4	%	ISO 527-2/1A
Reißdehnung	10	%	ISO 527-2/1A
Schlagzähigkeit (Izod) ungekerbt (23 °C)	35	kJ/m ²	ISO 180/1U
Schlagzähigkeit (Izod) gekerbt (23 °C)	6	kJ/m ²	ISO 180/1A
Schlagzähigkeit (Charpy) gekerbt (23°C)	5,5	kJ/m ²	ISO 179-2/1eA

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden.

