



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17
90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material : **Polypropylen-Copolymer-Regranulat**

Farbe : **schwarz**

Type : **75 / R 100**

Eigenschaften	Wert	Einheit	Norm
MFR 230/2,16 kg	10-15	g/10 min.	ISO 1133
Dichte	0,920	g/cm ³	ISO 1183
Feuchte	< 0,1	%	
Glührückstand	1	%	
Normbiegespannung	26 +/- 1	MPa	DIN EN ISO 178
Biege-E-Modul	1300	MPa	
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	7	kJ/m ²	DIN EN ISO 179

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden.