



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17
90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material : **HIPS-Regranulat**

Farbe : **schwarz**

Type : **15 / A 310**

Eigenschaften	Wert	Einheit	Norm
MFR 230 °C/2,16 kg	6,5	g/10 min	ISO 1133
Rohdichte	0,98	g/cm ³	ISO 1183
Zug E-Modul	2000	MPA	ISO 527-2/1A
Biegemodul (23 °C)	2300	MPA	
Vicat			
Charpy, Schlagzähigkeit, gekerbt (23 °C)	10	kJ/m ²	ISO179-2/1eA
Izod, Schlagzähigkeit, gekerbt (23 °C)	7,5	kJ/m ²	ISO 179-2/1eA

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden.