



Der **heiße Draht** zum Granulat

**Nico Kunststoffe GmbH**

Gewerbegebiet Süd 17  
90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

## PRODUKTINFORMATION

**Material** : **PP-Copo Regranulat**

**Farbe** : **schwarz (RAL 9004)**

**Type** : **75 / A 800**

<b>Eigenschaften</b>	<b>Norm</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
MFI 230 °C/2,16 kg	ISO 1133-1	g/10 min	6 – 12 *
Dichte 23 °C	ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1,05
Zug E-Modul 23 °C	ISO 527	MPa	> 1300
Zugfestigkeit 23 °C	ISO 527	MPa	> 20
Biegemodul 23 °C	ISO 527	%	> 4,5
Vicat	ISO 306	°C	> 90
Izod	ISO 180/1A	kJ/m <sup>2</sup>	7,0
Feuchtigkeit	ISO 15512	ppm	≤ 300

\*MFI Wert kann auf Kundenwunsch abgestimmt eingestellt werden

Die angegebenen Eigenschaftswerte stellen Orientierungswerte dar und können nicht als Garantiewerte herangezogen werden. Die ermittelten Prüfergebnisse entbinden den Käufer nicht von einer eigenen Eingangs- und Eignungskontrolle. Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln und/oder medizinischen Anwendungen geeignet. Sie stellen in keiner Weise eine formelle Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, insbesondere im Falle einer unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte von Dritten.

Stand Mai 2020