



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17

90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material : **ABS – Regranulat**

Farbe : **tiefschwarz**

Type : **20 / N 411**

Eigenschaften	:	Norm	Einheit	Wert
MFR	220 °C/ 10,0 kg	ISO 1133	g/10 min	24 +/- 5
Dichte		ISO 1183	g/cm ³	1,05 +/- 2
Zug E-Modul	1 mm/min	ISO 527	N/ mm ²	2350 +/- 150
Charpy gekerbt	23°C	ISO 179/1eA	kJ/m ²	> 10

Die angegebenen Eigenschaftswerte stellen Orientierungswerte dar und können nicht als Garantiewerte herangezogen werden. Die ermittelten Prüfergebnisse entbinden den Käufer nicht von einer eigenen Eingangs- und Eignungskontrolle. Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln und/oder medizinischen Anwendungen geeignet. Sie stellen in keiner Weise eine formelle Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, insbesondere im Falle einer unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte von Dritten.

Stand Mai 2020