



Der **heiße Draht** zum Granulat

**Nico Kunststoffe GmbH**

Gewerbegebiet Süd 17

90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

## PRODUKTINFORMATION

<b>Material</b>	:	<b>Polypropylen – Copolymer</b>
<b>Füllstoff</b>	:	<b>unverstärkt</b>
<b>Farbe</b>	:	<b>schwarz</b>
<b>Type</b>	:	<b>75 / R 100</b>

<b>Eigenschaften</b>	:	<b>Norm</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
MFR 230/2,16 kg		ISO 1133	g/10 min.	10 - 15
Dichte		ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	0,920
Biege E-Modul		ISO 178	MPa	1300
Normbiegespannung		ISO 178	MPa	26 +/- 1
Charpy Kerbschlagzähigkeit		ISO 179/1eA	KJ/m <sup>2</sup>	7
Glührückstand		ISO 3451	%	< 10

Die angegebenen Eigenschaftswerte stellen Orientierungswerte dar und können nicht als Garantiewerte herangezogen werden. Die ermittelten Prüfergebnisse entbinden den Käufer nicht von einer eigenen Eingangs- und Eignungskontrolle. Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln und/oder medizinischen Anwendungen geeignet. Sie stellen in keiner Weise eine formelle Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, insbesondere im Falle einer unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte von Dritten.

Stand Mai 2020