



Der **heiße Draht** zum Granulat

Nico Kunststoffe GmbH

Gewerbegebiet Süd 17

90587 Obermichelbach

Tel.: +49 (0) 911 - 76 77 78

Fax: +49 (0) 911 - 76 51 79

E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de

Internet: www.nico-kunststoffe.de

PRODUKTINFORMATION

Material	:	PP – Copo Regranulat
Füllstoff	:	unverstärkt
Farbe	:	schwarz
Type	:	75 / R 150

Eigenschaften	:	Norm	Einheit	Wert
MFR 230/2,16 kg		ISO 1133	g/10 min.	15 – 20
Dichte		ISO 1183	g/cm ³	0,950
Zug E-Modul		ISO 178	MPa	> 1000
Biege E-Modul		ISO 178	MPa	800 – 1200
Streckdehnung		ISO 527	%	> 6
Bruchspannung		ISO 527	MPa	> 15
Charpy Kerbschlagzähigkeit		ISO 179/1eA	KJ/m ²	> 6
Aschegehalt		ISO 3451	%	< 5

Die angegebenen Eigenschaftswerte stellen Orientierungswerte dar und können nicht als Garantiewerte herangezogen werden. Die ermittelten Prüfergebnisse entbinden den Käufer nicht von einer eigenen Eingangs- und Eignungskontrolle. Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nicht für die Verwendung mit Lebensmitteln und/oder medizinischen Anwendungen geeignet. Sie stellen in keiner Weise eine formelle Verpflichtung oder Garantie unsererseits dar, insbesondere im Falle einer unsachgemäßen Verwendung unserer Produkte von Dritten.

Stand August 2019